

ELITE STRUCTURA

БАЗА ДЛЯ ДЕКОРАТИВНЫХ ОТДЕЛОК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

ELITE STRUCTURA это база для внутренних работ, созданная на основе смол в водной эмульсии, со специальными наполнителями и добавками, способная придать поверхности неравномерную толщину для последующего нанесения декоративных отделок линии Antica Signoria.

ПРИМЕНЕНИЕ

ELITE STRUCTURA может наноситься на внутренние стены из кирпичной кладки, гипсокартона, цементные поверхности, мазонит, ранее окрашенные поверхности, минеральные и органические покрытия, если они плотные и сухие.

База предназначена для подготовки поверхности под последующее нанесение LE VELATURE, CHIC *Classic*, CHIC *Metal*, OMBRE, CHIFFON, DAMASCATO, DAMASCATO STELLARE.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС:

1,73 - 1,78 кг/л.

ВЯЗКОСТЬ:

Пастообразный продукт.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД В ОДИН СЛОЙ:

2–2,5 кг/м², зависит от состояния поверхности и наносимой толщины продукта.

Практический расход можно определить с помощью предварительной пробы на конкретной поверхности.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫБРОС ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ (ЛОС):

Предельное значение ЛОС для ЕС (Директива 2004/42/CE) для данных продуктов (Кат. A/a; BO):

75 г/л (2007 г.); 30 г/л (2010 г.).

ELITE STRUCTURA содержит ЛОС не более 30 г/л.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: нанести один слой грунтовки PRIMER UNIFORMANTE A.S., разведенной надлежащим образом.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ: удалить возможные несовместимые элементы такие, как пыль, масла и/или жиры или отслаивающиеся части; далее продолжить, как с новой поверхностью.

НАНЕСЕНИЕ:

ELITE STRUCTURA наносится с помощью шпателя из нержавеющей стали.

Наносить ELITE STRUCTURA единственным слоем в нерегулярном порядке, чтобы получить поверхность с изменяющейся и неравномерной толщиной.

После полного высыхания ELITE STRUCTURA нанести желаемую отделку линии Antica Signoria.

РАЗВЕДЕНИЕ:

Продукт готов к использованию.

ВЫСЫХАНИЕ ПРИ 20°C И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ 65%:

«Пылевое» высыхание составляет около 5 - 6 часов; в глубине - около 24 часов.

ВРЕМЯ МЕЖДУ СЛОЯМИ НАНЕСЕНИЯ:

ELITE STRUCTURA может быть покрыта отделкой примерно через 24 часа при 20° C.

УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:

Продукт должен наноситься при температуре (помещения и/или поверхности) от + 5°C до +30°C.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ:

Водой, сразу после использования.

УПАКОВКИ ДЛЯ ПРОДАЖИ: 8 кг – 24 кг

ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА: Белый.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СКЛАДИРОВАНИЯ:

Продукт должен храниться в плотно закрытой таре в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Этот документ был подготовлен в соответствии с нашими техническими и научными знаниями.

Di Donato SpA не несет никакой ответственности за результаты, полученные при использовании данного продукта, поскольку условия и методы его нанесения не могут быть проконтролированы с нашей стороны.

Рекомендуется поэтому предварительно проверить пригодность продукта в каждом конкретном случае.

